Produktdaten

# Superwand Kleber

Spezialklebstoffe zum Verkleben der Superwand-Produkte für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe.

NEU:
**Superwand Kontakt Kleber**

- drei Arten von Systemklebern
- einfache Verarbeitung
- lösemittelfrei
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- für jede Anwendung ein geeigneter Kleber

www.superwand.de

KORFF

# Verarbeitungshinweise

## Superwand Kleber
für saugfähigen Untergrund

### Lieferform

**Superwand Kleber**

| Art.-Nr. | Gebinde |
|---|---|
| 19005 | à 14 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art des Klebers: | Dispersionskleber |
| Brandklasse: | B1 gem. DIN 4102 |
| Spez. Gewicht: | ca. 1,7 g/cm³ |
| $H_2O$-Löslichkeit: | nicht löslich |
| ph-Wert: | 9–10 |
| Giftklasse: | frei |
| Form: | pastös |
| Farbe: | schwach gelblich |
| Verbrauch: | ca. 1,0–2,0 kg/m² |

### Trocknungszeit
Vor dem Tapezieren eine Trocknungszeit von 3–5 Tagen einhalten.

## Superwand Express Kleber
für saugfähigen Untergrund

### Lieferform

**Superwand Express Kleber**

| Art.-Nr. | Gebinde |
|---|---|
| 19006 | à 10 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art des Klebers: | Dispersionskleber |
| Brandklasse: | B1 gem. DIN 4102 |
| Spez. Gewicht: | ca. 1,35 g/cm³ |
| $H_2O$-Löslichkeit: | nicht löslich |
| ph-Wert: | 8,5–9 |
| Giftklasse: | frei |
| Form: | pastös |
| Farbe: | schwach gelblich |
| Verbrauch: | ca. 0,7–1,0 kg/m² |

### Trocknungszeit
Besonders schnelle Trocknungszeit: Der Superwand Express Kleber trocknet innerhalb von 24 Stunden.

## Superwand Kontakt Kleber
für nicht saugfähigen Untergrund

### Lieferform

**Superwand Kontakt Kleber**

| Art.-Nr. | Gebinde |
|---|---|
| 19007 | à 10 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art des Klebers: | Kleber zum Anmischen |
| Brandklasse: | B1 gem. DIN 4102 |
| Spez. Gewicht: | ca. 0,90 g/cm³ |
| ph-Wert: | ca. 12 |
| Giftklasse: | frei |
| Form: | Pulver |
| Farbe: | weiss |
| Verbrauch: | ca. 1,0–1,5 kg/m² |
| Verarbeitungszeit: | 30 Min. |

### Trocknungszeit
Je nach Auftragsstärke, Untergrund und Umgebungstemperatur beträgt die Trockenzeit ca. 12 Stunden.

### Verwendung
Dispersionskleber in gebrauchsfertiger Pastenform zum Verkleben der Superwand-Produkte.

### Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund muss saugfähig, fest, tragfähig, eben, trocken, staubfrei und frei von Sinterschichten resp. Schalölresten sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe mit einem Tiefengrund grundieren.

### Verarbeitung
Für die Verklebung den Superwand Kleber mit einem Zahnspachtel C1 (4 x 4 mm) oder den Express Kleber mit einem Zahnspachtel C3 (3 x 3 mm) vollflächig auf die Platte oder die Wand auftragen.

### Verwendung
Kontaktkleber in Pulverform zum Anmischen mit Wasser zum Verkleben der Superwand-Produkte.

### Ansetzen
2,5 l Raumteile Superwand Kontakt Kleber in 1 Raumteil kaltes, klares Wasser einstreuen (z. B. 1 kg Superwand Kontakt Kleber in 400 ml Wasser). Kräftig umrühren, so dass ein klumpenfreier Kleber entsteht.

### Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund muss fest, tragfähig, eben, trocken, staubfrei und frei von Sinterschichten resp. Schalölresten sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Glatte und nicht saugende Untergründe – wie Fliesen und Ölsockel – gründlich reinigen und entfetten. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe mit einem Tiefengrund grundieren.

### Verarbeitung
Für die Verklebung der Superwand den Klebstoff mit einem C1 Zahnspachtel (4 x 4 mm) vollflächig auf die Platte auftragen.
Der angerührte Kleber innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Nur Kleinmengen anmischen, da der Kleber nach max. 30 Min. vollständig aushärtet.

**Verbrauch mit Kontakt Kleber:**
- Superwand DS: ca. 1 kg Pulver/m²
- Superwand PRO: ca 1,5 kg Pulver/m²

## Allgemeine Hinweise für alle Kleber

### Verarbeitung
Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung
Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

### Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

## Senden per E-Mail an: **info@korff.ch**

Wir bitten um

- ☐ kostenlose Beratung zum Superwand Kleber / Express Kleber / Kontakt Kleber
- ☐ Muster und Preise
- ☐ weitere Informationen

Firma/Stempel